

## ОДНОРОДНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВАТОРНЫХ ЦЕНТРОВ В КРУПНОГАБАРИТНЫХ КРИСТАЛЛАХ NaI(Tl)

Б.Г. Заславский, А.М. Кудин, А.Н. Панова, В.Г. Проценко,  
В.В. Угланова, Л.Г. Эйдельман

(Харьков)

Получение кристаллов NaI(Tl) методом Стокбаргера вследствие недостаточности перемешивания расплава приводит к возникновению в их объеме неоднородно распределенных активаторных  $Tl^+$  и  $(Tl^+)_n$ -центров, ухудшающих сцинтилляционные параметры (световой выход —  $C$  и энергетическое разрешение  $R$ ) детекторов, особенно при содержании активатора  $C_A > 7 \cdot 10^{-4}$  молярных долей Тl. Разброс значений  $C$  и  $R$  детекторов, изготовленных из этих кристаллов ( $51 \times 51$  мм), в диапазоне  $C_A = (1,5 \div 9) \cdot 10^{-4}$  молярных долей Тl составляет около 30%.

В крупногабаритных кристаллах NaI(Tl), выращенных путем вытягивания кристалла на затравке при подпитке расплава исходным сырьем и интенсивном его перемешивании за счет вращения кристалла, достигается равномерное ( $\pm 6,5\%$ ) распределение  $C_A$ . С целью определения однородности распределения активаторных центров различного состава и ее связи с изменением значений  $C$ , исследованы оптические и сцинтилляционные свойства крупногабаритных ( $300 \times 450$  мм) кристаллов NaI(Tl), величина  $C_A$  в которых изменялась в интервале  $(1,5 \div 8,3) \cdot 10^{-4}$  молярных долей Тl. Установлено, что образцы, вырезанные из различных участков кристаллической були, характеризуются постоянством интенсивностей свечения  $(Tl^+)_n$ -центров ( $I_{270}$ ) и  $Tl^\circ$ -пика термостимулированной люминесценции, пропорциональной количеству ответственных за сцинтилляции  $Tl^+$ -центров. Это указывает на высокую однородность исследуемых кристаллов не только по значениям  $C_A$ , но и по количеству  $Tl^+$  и  $(Tl^+)_n$ -центров. При этом величина ( $I_{270}$ ), в указанном диапазоне  $C_A$ , в 1,5 раза ниже таковой кристаллов, выращенных методом Стокбаргера. Поэтому сцинтилляционные параметры детекторов на основе исследуемых кристаллов не зависят от  $C_A$ , а разброс значений  $C$  и  $R$  детекторов с кристаллами различных размеров ( $200 \times 400$ ,  $63 \times 63$  мм,  $51 \times 51$  мм) не превышает 7 %.