



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

(19) SU (11) 1402108 A1

(51) G 01 T 1/202

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Н А В Т О Р С Н О М У С В И Д Е Т Е Л С Т В У

(46) 15.03.93. Бюл. № 10

(21) 4051745/25

(22) 08.04.86

(72) А.В. Долгополова, А.М. Кудин  
и А.Н. Панова

(56) Авторское свидетельство СССР  
№ 415916, кл. В 01. J 17/06, 1972.

Авторское свидетельство СССР  
№ 862700, кл. G 01 T 1/20, 1980.

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ  
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ  
КРИСТАЛЛОВ

(57) Изобретение относится к регистра-  
ции ионизирующего излучения и может  
быть использовано в аэрокосмическом  
и радиационном приборостроении, а  
также в геологии и ядерной физике.  
Цель изобретения - исключение непро-  
изводительных затрат на изготовление

детекторов и обеспечение промышленнос-  
ти безотходным производством получения  
сцинтиляционных детекторов. Способ  
определения годности сцинтиляционно-  
го материала на основе кристаллов йо-  
дистого натрия, активированного тал-  
лием с введенными йодат-ионами для  
получения радиационно прочных детекто-  
ров, работоспособных в широкой облас-  
ти температур, состоит в том, что в  
отобранных пробах определяют содержа-  
ние таллия и йодат-ионов и по предва-  
рительно построенной зависимости ин-  
тенсивности пиков термостимулирован-  
ной люминесценции от содержания тал-  
лия и йодат-ионов судят о степени  
пригодности материала в качестве ис-  
ходного для получения определенного  
типа детекторов. З.п. ф.-лы, 1 ил.

SU  
1402108 A1

Изобретение относится к регистрации ионизирующего излучения и может быть использовано для определения годности сцинтиляционного материала для изготовления детекторов ионизирующего излучения на основе кристаллов NaJ(Tl).

Цель изобретения - упрощение способа путем исключения непроизводительных затрат на изготовление детекторов ионизирующего излучения на основе кристаллов NaJ(Tl) из выращенной кристаллической були.

Согласно изобретению из выращенных кристаллических булы йодистого натрия, активированного таллием, с введенными йодат-ионами для получения радиационно прочных детекторов, работоспособных в широкой области температур, в отобранных пробах определяют содержание таллия и йодат-ионов и в соответствии с экспериментально установленной зависимостью интенсивности пиков термостимулированной люминесценции от содержания таллия и йодат-ионов судят о степени пригодности материала для получения определенного типа детекторов.

При содержании:

таллия

$3 \cdot 10^{-2}$  мас.доли %  $< Tl < 6 \cdot 10^{-2}$  мас. доли %

и йодат-ионов

$6 \cdot 10^{-4}$  мас.доли %  $< J0_3 < 1,4 \cdot 10^{-3}$  мас. доли %

материала (кристаллическая буля) пригоден для изготовления радиационно-прочных детекторов, работоспособных в широкой области температур 233-333К.

При содержании:

таллия

$3 \cdot 10^{-2}$  мас.доли %  $< Tl < 2,1 \cdot 10^{-1}$  мас. доли %

йодат-ионов

$6 \cdot 10^{-4}$  мас.доли %  $< J0_3 < 1,4 \cdot 10^{-3}$  мас. доли %

материял пригоден для изготовления радиационно прочных детекторов, работоспособных при комнатной температуре.

При отсутствии в кристаллической буле йодат-ионов, но при наличии таллия  $3 \cdot 10^{-2}$  мас.доли %  $< Tl < 2 \cdot 10^{-1}$  мас. доли % материал пригоден для изготовления детекторов ионизирующего излучения общего назначения.

Впервые экспериментально установлено соотношение содержания таллия и йодат-ионов с радиационной прочностью детекторов, работоспособных в определенном температурном диапазоне.

Дефекты, созданные радиацией в кристаллах NaJ(Tl), исследовали методом термостимулированной люминесценции (ТСЛ). Кривые ТСЛ, измеренные в широком температурном интервале, дают наглядное представление о полном спектре уровней захвата и влияния разнообразных факторов на это распределение. Установлено, что основной вклад в запасание светосуммы детекторов на основе кристаллов NaJ(Tl), а значит и увеличение фоновой скорости счета в области комнатных температур вносят электронные центры окраски (F-центры) различной устойчивости с температурой разрушения  $T_{max} = 295$  и 313 К, а в области 240 К в запасание светосуммы вносят вклад активаторные центры окраски различных структур с температурой разрушения в области 240 К:  $Tl^{4+}$  (236 К) и  $Tl_3^{2+}$  (251 К) (фиг. 1, 1).

Для получения детекторов, радиационно прочных в широкой области температур (213-333 К), при выращивании кристаллов необходимо создать условия, обеспечивающие снижение уровня образования дефектов, стимулирующих возникновение электронных центров окраски (F-центров) с температурой разрушения  $T_{max} = 295$  и 313 К и активаторных центров окраски различных структур с температурой разрушения в области 240К.

Впервые экспериментально установлено, что при содержании йодат-ионов в диапазоне  $6 \cdot 10^{-4} - 1,4 \cdot 10^{-3}$  мас. доли % пик ТСЛ в областях 251, 295, 313К отсутствуют, а интенсивность пика 236К уменьшается в несколько раз (фиг. 1, 3). При содержании йодат-ионов выше  $1,4 \cdot 10^{-3}$  мас. доли % снижается послесвечение. При этом изменение фоновой скорости света ( $\Delta N$  имп/с) при 233К остается в пределах ТУ, однако световыход детекторов падает из-за увеличения миграционных потерь возбуждающего излучения и ухудшения прозрачности кристаллов к активаторному свечению. Что же касается содержания таллия, то предел  $3 \cdot 10^{-2}$  мас. доли %

ли % ограничен величиной световыхода детекторов NaJ(Tl): при содержании  $Tl < 3 \cdot 10^{-2}$  мас.дели % резко падает световыход детекторов. При содержании таллия более  $6 \cdot 10^{-2}$  мас.дели % при том же содержании йодат-ионов увеличивается интенсивность пика ТСЛ в области 251К и соответственно запасание светосуммы и изменение фоновой скорости счета  $\Delta N$  имп/л при 233К  $\geq 200$  имп/с (по ТУ на детекторы СДН-43  $< 200$  имп/с). Таким образом, при содержании таллия и йодат-ионов в установленных пределах:

$$6 \cdot 10^{-4} \text{ мас.дели \%} < J_{0_3} < 1,4 \cdot 10^{-3} \text{ мас.дели \%}$$

$$3 \cdot 10^{-2} \text{ мас.дели \%} < Tl < 6 \cdot 10^{-2} \text{ мас.дели \%}$$

вся кристаллическая буля пригодна для изготовления радиационно прочных детекторов (СДН-43), работоспособных в области температур 213-333К.

Если содержание таллия превышает  $6 \cdot 10^{-2}$  мас.дели %, но не выше  $2,1 \cdot 10^{-1}$  мас.дели %, а содержание йодат-ионов остается в тех же пределах, растет интенсивность пика ТСЛ в области 240К, в то время как пики ТСЛ в областях 295 и 313К отсутствуют (фиг.1,2). Данный материал пригоден для изготовления радиационно прочных детекторов, работающих при комнатной температуре ( $D=45$ ,  $D=56$ ).

Если при нарушении технологического процесса в кристаллической буле отсутствуют йодат-ионы, а содержание таллия находится в рассматриваемых пределах:

$$3 \cdot 10^{-2} \text{ мас.дели \%} < Tl < 2,1 \cdot 10^{-1} \text{ мас.дели \%}$$

в спектре ТСЛ наблюдаются интенсивные пики в областях 240, 295, 313К (фиг.1, 1). Материал пригоден для изготовления детекторов ионизирующего излучения общего назначения, для которых не требуется радиационная прочность, а необходимы только световой выход СЧЕС и энергетическое разрешение  $R_{sp}$  %.

Следует отметить, что впервые введен контроль за содержанием йодат-ионов и таллия в отобранных пробах и впервые установлена связь соотношения содержания таллия и йодат-ионов с радиационной прочностью детекторов, работоспособных в определенном температурном диапазоне.

При мер 1. Из выращенной кристаллической були размерами 90x120 мм отбирают две пробы: № 1 и № 2

- определяют содержание йодат-ионов на спектрофотометре ИР = 20 (или ИКС-22)

$$\# 1 - 8 \cdot 10^{-4} \text{ мас.дели \%}$$

$$\# 2 - 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ мас.дели \%}$$

- методом лазерного микроспектрального анализа определяют содержание таллия в них:

$$\# 1 - 3,9 \cdot 10^{-2} \text{ мас.дели \%},$$

$$\# 2 - 5 \cdot 8 \cdot 10^{-2} \text{ мас.дели \%}.$$

Спектр термостимулированной люминесценции соответствует (фиг.1,3). Вся кристаллическая буля пригодна для изготовления радиационно прочных детекторов, работоспособных в широкой области температур (СДН-43), соответствующих ТУ с большим запасом ( $\Delta N \leq 200$  имп/с при 233К).

Таким образом, из кристаллической були размером 90x120 мм изготовлены 11 детекторов СДН-43 размером 63x5 мм. Технологические отходы составили 3%.

При мер 2. Содержание йодат-ионов в выращенной кристаллической буле осталось в тех же пределах 30  $8 \cdot 10^{-4}$  мас.дели %  $< J_{0_3} < 1,4 \cdot 10^{-3}$  мас.дели %, а содержание таллия увеличилось до  $2,1 \cdot 10^{-1}$  мас.дели %. Спектр термостимулированной люминесценции соответствует (фиг.1,2). Вся кристаллическая буля пригодна для изготовления радиационно прочных детекторов, работоспособных при комнатных температурах (300К) (СД=45,  $D=56$ ).

Из каждой кристаллической були размерами 90x120 мм изготовлены два детектора  $D=56$  30x63 мм и один детектор  $D=45$  30x90 мм. В таблице приведены характеристики детекторов  $D=56$  размерами 30x63 мм по одному из каждой були.

При мер 3. При нарушении технологического процесса в выращенной кристаллической буле отсутствуют йодат-ионы, а содержание таллия находится в пределах  $3 \cdot 10^{-2}$  мас.дели %  $< Tl < 2,1 \cdot 10^{-1}$  мас.дели %.

Спектр термостимулированной люминесценции соответствует (фиг.1,1). Вся кристаллическая буля пригодна для изготовления детекторов общего назначения, для которых не требуется радиационная прочность (РН), а только спектрометрия: энергетическое разрешение и световой выход ( $R_{sp}$ , %, СЧЕС)

Таким образом, предлагаемый способ определения годности сцинтиляционного материала на основе кристаллов NaJ(Tl) для изготовления детекторов ионизирующего излучения исключает непроизводительные затраты на изготовление детекторов и позволяет использовать все выращенные кристаллические були для изготовления детекторов определенного типа.

#### Ф о р м у л а изобр ет ен и я

1. Способ определения годности сцинтиляционного материала на основе кристаллов NaJ(Tl) для изготовления детекторов ионизирующего излучения, включающий оценку годности по соотвествию, установленным параметрам характеристик отобранных проб, отличающейся тем, что, с целью его упрощения путем исключения непроизводительных затрат на изготовление детекторов из кристаллической були йодистого натрия с йодат-ионами и активированного таллием, в отобранных пробах определяют содержание таллия и йодат-ионов, по предварительно построенной зависимости интенсивности пиков термостимулированной люминесценции от содержания таллия и йодат-ионов судят о степени пригод-

ности материала для получения определенного типа детекторов.

5 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при содержании таллия  $3 \cdot 10^{-2}$  мас.дели %  $Tl < 6 \cdot 10^{-1}$  мас.дели %, йодат-ионов  $6 \cdot 10^{-4}$  мас.дели %  $JO_3 < 1,4 \cdot 10^{-3}$  мас.дели % материал считаю пригодным для изготовления радиационно прочных детекторов, работоспособных в широкой области температур.

15 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при содержании таллия  $3 \cdot 10^{-2}$  мас.дели %  $Tl < 2,1 \cdot 10^{-1}$  мас.дели %, йодат ионов  $6 \cdot 10^{-4}$  мас.дели %  $JO_3 < 1,4 \cdot 10^{-3}$  мас.дели % материал пригоден для изготовления радиационно прочных детекторов, работоспособных при комнатной температуре.

20 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при содержании таллия  $3 \cdot 10^{-2}$  мас.дели %  $Tl < 2,1 \cdot 10^{-1}$  мас.дели % и отсутствии йодат-ионов материал пригоден для изготовления детекторов ионизирующего излучения общего назначения.

Таблица 1

Номера детекторов СДН-43	Световой выход по гамма-линии америция-241, С <sub>ЧЕСВ</sub> , %	Энергетическое разрешение по гамма-линии америция-241, при $(25 \pm 5)^\circ C$ , R <sub>пр</sub>	Изменение фоновой скорости счета, имп/с, после воздействия $\beta$ -излучения при пороге регистрации 20 Кэв	
			от $^{137}Cs$ при $25 \pm 5^\circ C$	от $^{241}Am$ при 233К
по ТУ	не менее 0,1 ЧЕСВ	не более 45%	не более 100	не более 200
25-8-82	0,16	25	0	0
26-8-82	0,15	26	8	0
27-8-82	0,17	29	7	0
28-8-82	0,18	26	0	0
29-8-82	0,17	27	0	0


Номера детек- торов СДН-43	Световой выход по гамма-линии америция-241, С <sub>УЕСВ</sub> , %	Энергетическое разрешение по гамма-линии америция-241, при (25±5)°C, R <sub>пр</sub>	Изменение фоновой скорости сче- та, имп/с, после воздействий γ-излучения при пороге регистра- ции 20 КэВ	
			от <sup>137</sup> Cs при 25±5°C	от <sup>241</sup> Am при 233К
30-8-82	0,17	26,4	0	0
31-8-82	0,18	22,4	5	0
32-8-82	0,17	27	0	0
33-8-82	0,16	23,6	0	0
34-8-82	0,17	26	0	0
35-8-82	0,17	26	7	0

Таблица 2

Детектор (Д-56) 30x63 мм	С <sub>тв</sub> мас. доли, %	С <sub>доэ</sub> мас. доли %	Свето- выход УЕСВ	Энергети- ческое раз- решение, R <sub>пр</sub> %	ΔN, имп/с
ту			не менее 1,5	не более 20	не более 100
19-10-84	$1,6 \cdot 10^{-1}$	$9,2 \cdot 10^{-4}$	2,5	8,5	0
18-10-84	$1,35 \cdot 10^{-1}$	$7,8 \cdot 10^{-4}$	2,3	9,2	0
5-10-84	$5 \cdot 10^{-2}$	$9,6 \cdot 10^{-4}$	2,5	9,6	0
22-10-84	$2,1 \cdot 10^{-1}$	$1,1 \cdot 10^{-3}$	2,4	8,5	20

Таблица 3

Детектор 30x63 мм (Д-56), №	Содержание таллия, мас.доля % $C_{Te}$	Содержание йодат-ионов, мас.доля %	Световой выход, СЧЕСВ	Энергети- ческое раз- решение, $R_{np}$ %	$\Delta N$ , имп/с
ТУ-06-26- 270-78	$C_{Te}$		1,9	11	-
13	$6 \cdot 10^{-2}$	0	2,9	8,2	300
29	$7,2 \cdot 10^{-2}$	0	2,2	8,1	650
30	$1,7 \cdot 10^{-1}$	0	2,1	9,7	$\infty$



Редактор В. Федотов

Составитель В. Рахманов  
Техред Л. Сердюкова Корректор М. Демчик

Заказ 1959

Тираж

Подписьное

ВНИИПТИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4